

1/2 29

EVOCERAMIC

Cărămidă destinată țeserii zidăriei realizate cu EVOCERAMIC 29 sau EVOCERAMIC 29 LM

DATE TEHNICE

Dimensiuni	115/290/238 mm
Rezistență la transfer termic (R)	1.49 m^2K/W
Conductivitate termică ($\lambda_{10, uscat, element}$)	0. 195 W/mK
Rezistență medie la compresiune ($f_{b,med}$)	7. 5 N/mm^2
Volum de goluri	≤ 55%
Greutate medie/buc	cca. 6 kg
Densitate aparentă	cca. 700 kg/m^3
Reacția la foc	Clasa A1
Nr. bucăți/m^3 de zidărie (zidărie de 24 cm)	110 buc.
Nr. bucăți/m^2 de zidărie (zidărie de 24 cm)	32 buc.

MODALITATE DE LIVRARE

Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)	144 buc./palet
Nr. m^3 de zidărie/palet	1.305 m^3/palet