


ACCESIBILĂ | DURABILĂ | ROMÂNEASCĂ

Fișă tehnică a modelului OM0106


Descriere produs

Căramida aparentă destinată finisării fațadelor la exterior sau interior, obținută prin extrudarea argilelor naturale și arderea acestora la temperaturi de peste 1150 °C.




Culoare	maro
Suprafața	lisă

Grosime 9 mm



Căramizi



Colțare



Elemente de colț

Cod articol	OM0106	KOM0106	OM010645
Format (mm) Lungime x Înălțime x Grosime	NF 240 x 71 x 9	240/115 x 71 x 9	240/115 x 71 x 9
Greutate	0,370 kg/buc	0,48 kg/buc	0,48 kg/buc
Nr buc / cutie	54	20	28
Nr cutii / palet	72	66	66
Necesar - fără rost	58,69 buc/mp	14,08 buc/ml	14,08 buc/ml
Necesar - rost 10 mm	49 buc/mp	12,34 buc/ml	12,34 buc/ml

Date tehnice

Grupa de produse SR EN 14411:2012	Grupa A IIb.
Standardul de referință	SR EN 14411:2012
Absorbție de apă SR EN ISO 10545-3	6%<Eb≤10%
Rezistența la îngheț SR EN ISO 10545-12	Rezistă
Conținut săruri solubile active SR EN 772-5:2002	Clasa S2
Rezistența la șoc termic SR EN ISO 10545-9	Rezistă
Reacția la Foc	Clasa A1

Recomandări la montaj

Adeziv recomandat	Clasa C2TES1
Chit recomandat	Chit pentru rosturi mineral, hidrofoab, flexibil, cu uscare hidrolică, în stare semi-uscată

Având în vedere că este un produs natural, variațiile de nuanță și micile imperfecțiuni sunt caracteristici intrinseci.

La punerea în operă se recomandă utilizarea plăcilor provenite din mai multe cutii, pentru a obține un amestec omogen.

Pentru a asigura o uniformitate cromatică și un aspect estetic echilibrat, se recomandă ca, în etapa de montaj, plăcile ceramice să fie preluate alternativ din mai multe cutii.

Este indicat să achiziționați de la început întreaga cantitate necesară, asigurându-vă astfel că toate plăcile provin din același lot.

Montajul plăcilor de cărămidă aparentă trebuie realizat la o temperatură a aerului și a suportului cuprinsă între 5 și 30 °C.